

FDV-DOKUMENTASJON


(Forvaltning, drift og vedlikehold)


GAUSDAL
BRUVOLL

 **ULTIMALT**
RÅTEBESKYTTET, GRUNNET OG FABRIKMALT KLEDNING

Utvendig kledning ULTIMALT, transparent behandling

Materialspesifikasjon: Utvendig kledning i henhold til SN/TS 3186

Leverandør av overflateprodukter: 

Kledningen er påført 1 strøk råtebeskyttelse med Jotun Industri Impregnering (4-sidig) og 2 strøk Jotun Industri TREBITT Beis (3-sidig).

Jotun Industri Impregnering brukes som ekstra beskyttelse mot råte og treborende insekter, og oppfyller kravene i testen EN 113.

Jotun Industri TREBITT Beis er en vanntynnet transparent beis basert på akrylteknologi og forsterket med komponenter mot UV-stråling.

Montering og etterbehandling

Montering må skje etter vanlig standard for tømmerfaget.

Ved montering behandles endaved og annet ubehandlet treverk med Jotun VISIR Oljegrunning Klar, 3-4 strøk vått i vått, og 1 strøk Jotun TREBITT Oljebeis eller tilsvarende.

Kledningen må være ren, fast og tørr før videre behandling.

Kledningen etterbehandles med Jotun TREBITT Oljebeis eller tilsvarende, innen 5 år etter montering. Prøveoppstrøk anbefales, da fargen blir mørkere ved etterbehandling av transparente systemer. Kledningen kan også etterbehandles med Jotun DRYGOLIN Nordic Extreme eller tilsvarende for et dekkende utseende.

Ettersyn, kontroll og vedlikehold

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden, og avdekke evt. behov for vedlikehold.

Vedlikeholdsintervaller blir påvirket av lokale klimatiske forhold, og vedlikehold må derfor gjøres etter behov da produktet naturlig vil bli nedbrutt av ytre påvirkninger.

Ytterligere informasjon

www.ultimalt.no | www.gausdalbruvoll.no | www.jotun.no