

JOTUN Industri Drygolin Nordic Extreme

Produktbeskrivelse

Egenskaper og fordeler

JOTUN Industri Drygolin Nordic Extreme har meget god farge og glansholdbarhet. Malingen er selvrensende. Vannavvisende og lysbeskyttende overflate beskytter kledningen mot nedbrytning av fuktighet og UV stråler.

Bruksområde

For industriell påføring på kledning.

Behandling for kledning behandlet med grunning og 1 strøk JOTUN Industri Drygolin Nordic Extreme

Kledningen monteres i henhold til gjeldende normer og standarder for tømmerfaget. Underlaget skal være rent, fast og tørt før videre behandling.

Ved montering:	Kuttflater, endevved og annet ubehandlet treverk grunnes med VISIR Oljegrunding vått-i-vått 3-4 strøk. Dette påføres så 1 strøk DRYGOLIN Nordic Extreme Oljeglans .
Innen 5 år etter kledningen er montert:	Toppstrøk anbefales påført med 1 strøk DRYGOLIN Nordic Extreme Oljeglans innen 5 år. Best resultat oppnås om toppstrøket påføres umiddelbart etter at kledningen er montert.
Vedlikeholdsintervall:	Huseier må foreta inspeksjon av kledningen, helst årlig. Det er huseiers ansvar å utbedre skader. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og beis eller maling må påføres etter behov og ønske om utseende.
Senere vedlikehold utføres med:	Husvask med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner anbefales ved behov. Før videre behandling (påføre ytterligere maling) bør kledningen vaskes med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner . Dette for å sikre god vedheft for neste strøk og lange vedlikeholdsintervaller. Videre vedlikehold anbefales utført med DRYGOLIN Nordic Extreme Oljeglans , men andre utendørsmalinger fra Jotun kan også benyttes. Følg bruksanvisningen til produktet man velger.
Reparasjon av skade:	Løse trefibre fjernes. Bart treverk, skader og endevved grunnes med VISIR Oljegrunding vått-i-vått 3-4 strøk umiddelbart. Påfør DRYGOLIN Nordic Extreme Oljeglans som toppstrøk.

Kommentarer

Kvistlipp: Underlagets beskaffenhet påvirker hvor godt behandlingen vil hefte. Kvist og harde blanke overflater med høyere innhold av harpiks, fenoler og terpener virker negativt på malingers vedheft. Dette kan medføre avskalling. Avskalling behandles ved at løs maling fjernes med stålbørsting/skraping, før området overmales på nytt.

Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad / emballasje for anbefalte produkter når det gjelder bruksanvisning, tørketider, spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse etc.

Miljømerking

Green Building-standarder

Det deklarererte produktet tilfredsstillende følgende krav:

BREEAM® NOR (2016)

Mat 01: Produktspesifikk Type III EPD (ISO 14025; 21930, EN 15804) for Skandinavia.

Mat 01: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

BREEAM® NOR (2012)

Mat 1.3: Produktspesifikk type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavia.

Mat 1.5: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

Flere sertifikater og godkjenninger kan være tilgjengelige på forespørsel.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate/type underlag

Malt i farge

Fargenavn

NCS-kode

Produksjonsnummer

Malerarbeidet er utført av

Dato

Underskrift